Construction

Antisol®EXC

Защитен слой против преждевременно изпаряване на вода

Описание на продукта	Antisol-EXC е средство за допълнителна повърхностна обработка. Отговаря на ASTM C309-81.
Области на приложение	Нанася се на тънък слой върху пресни бетонови повърхности, предотвратява твърде бързото изпарение на влагата, а оттам и образуването на съсъхвателни повърхностни пукнатини. Пръска се върху повърхността, която трябва да се предпази, като плътен филм. Най-важните области на приложение са следните: -индустриални подови покрития; -масивни и едроплощни бетонови конструкции; -изграждане на мостови конструкции; -стенни панели и др.; -писти, хангари и паркинги;
Характеристики / Предимства	• Намалява пластичното свиване; • Намалява прахоотделянето; • Може да се нанася веднага върху мокри повърхности; • Повишава мразоустойчивостта;
Данни за продукта	
Външен вид	Бяла течност
Опаковка	Бидони по 25 кг. и по 180 кг.
Условия и срок на съхранение	В затворени и здрави оригинални опаковки – минимум 16 месеца. Да се пази от студ и пряка слънчева светлина.
Технически данни	
Плътност	~ 0,96 kg/l
Указания за употреба	
Разход	150-200 g/m^2 в зависимост от вътъра, влажността и температурата
Инструкции за нанасяне	-материалът се ползва без разреждане; -нанася се като плътен филм с помощта на пръскане; -най-добрият момент за нанасяне е след полагане и заглаждане на пресния бетон, когато повърхността е “матирана” (½ до 2 часа в зависимост околната температура).
Да се обърне внимание	Ако върху обработената с Antisol-EXC повърхност се полага слой за сцепление или замазка, Antisol-EXC предварително трябва да се отстрани механично. (напр. пясъкоструйно почистване или почистване с водна струя под налягане). Antisol-EXC трябва да се пази от дъжд в продължение на три часа след полагането му. Повече информация ще получите от нашата служба за техническа консултация.

Почистване	Уредите за пръскане и дюзите се почистват редовно с четка и бензин.
Предпазни мерки	Информация за боравенето с химичните вещества, както и за съхранението и за тяхното обезвреждане се получава от Лист за техническа безопасност, където се изведени токсикологични, физични, екологични данни и мерки за безопасност, или от данните на етикета.

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация , нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителя на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.

Construction

Сика България ЕООД
г. София
бул. Ботевградско шосе 247

тел.: 02/942-45-90
факс: 02/942-45-91
e-mail: info@sika.bg
www.sika.bg

Responsible Care
Certified Quality System
ISO 9001/EN 29001
since 1986