Sika®MiniPack Бързосвързващ разтвор

Еднокомпонентен бързосвързващ разтвор, на циментова основа

Описание на продукта

Sika MiniPack е еднокомпонентен бързосвързващ разтвор, на циментова основа и със специални добавки, които позволяват бързо първоначално високоустойчиво втвърдяване.

Области на приложение

Бързосвързващия разтвор Sika MiniPack е предназначен специално за употреба, при която се изисква бързо втвърдяване, като:

- ✓ Бързо свързване на рамки, укрепващи дръжки, панти и др.
- ✓ Укрепване на рамки на врати и прозорци.
- ✓ Закрепване на винтове, болтове, тръби и др.

Характеристики / Предимства

Бързосвързващия разтвор Sika MiniPack има следните качества:

- ✓ Водоплътен.
- ✓ Готов за употреба.
- ✓ Практична опаковка за употреба в малки количества.
- ✓ Може да се боядисва веднага след като се втвърди.
- ✓ Плътно прилепване към повечето строителните материали (метал, бетон, тухла, камък и др.)
- ✓ Не допуска корозия и не е токсичен.

Технически характеристики

Цветове Сив

Форма на доставка полиетиленови торбички по 5 кг

Съхранение Неотворените оригинални опаковки може да се съхраняват мин. 6 месеца, ако се спазват обичайните изисквания за съхранение на циментови продукти.

Якостни показатели

Якост на натиск след:
15 мин. > 1 N/mm²
1 час > 4 N/mm²
3 часа > 8 N/mm²
24 часа >11 N/mm²

Разрязване/плъзгане 0,3 мм.

Обработване

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде здрава, чиста, без греси, масла, прах, кухи или не плътно прилепнали части и грапави повърхности. Металните елементи не трябва да имат ръжда.

Абсорбиращите основи се навлажняват предварително до насищане, като се избягва водосъбирането. Прилагането на бързосвърз-ващия разтвор Sika MiniPack започва, когато повърхностите получат матово-влажен вид.

Приготвяне на материала

Разтворът трябва да се смеси с вода до получаване на желаната консистенция. Смесете толкова количество от разтвора, което може да обработите от 1 до 3 минути. След този момент, разтворът започва да се втвърдява и става невъзможно използването му.

Методи за нанасяне

Изсипете разтвора веднага след смесването, тъй като времето му на втвърдяване е малко и варира в зависимост от температурата и количеството добавената вода.

Бързосвързващият разтвор Sika MiniPack се полага ръчно с мистрия или шпакла. След като сложите необходимото количество трябва да притискате силно, за да се скрепи или запечата.

Ако се нуждаете от големи количества, е необходимо да приготвите разтвор, като прибавите от 30 до 50 тегловни процента от сухия бързосвързващ разтвор Sika MiniPack с гранулометрия от 3 до 8 мм.

В този случай времето на втвърдяване се удължава от 10 до 15 минути.

Никога не трябва да използвате продукта при по-ниски температури от +5ºC.

Отлежаване

Поддържайте влажна повърхността поне 30 минути след полагането й.

Почистване

Уредите и инструментите се почистват с вода веднага след използването им. След като бързосвързващият разтвор Sika MiniPack се втвърди може да бъде отстранен само по механичен път.

Предпазни мерки

Бързосвързващият разтвор Sika MiniPack не е токсичен и работата с него не е опасна, но е препоръчително използването на ръкавици и предпазни очила.

Екология

Не трябва да се изсипва в канализации или в околната среда.

Указание

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация , нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителя на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.

Construction

Сика България ЕООД
г. София
бул. Ботевградско шосе 247

тел.: 02/942-45-90
факс: 02/942-45-91
e-mail: info@sika.bg
www.sika.bg

Responsible Care
Certified Quality System ISO 9001/EN 29001 since 1986