Лист с технически данни
Издание 01/2004

SikaLevel-P

SikaLevel®-P

Материал за изравняване на подове

Construction

Описание на продукта	SikaLevel-P е универсален материал за нивелиране, предназначен за изравняване на неравни основи.
Области на приложение	SikaLevel-P е материал с универсално приложение, предназначен за изравняване, егализиране и изглаждане на бетонни и циментови подове, като дебелината на покритието е от 0,5 до 10 мм за една работна операция. С помощта на SikaLevel-P основите в сухите вътрешни помещения се подготвят съгласно изискванията по DIN. Под паркет SikaLevel-P може да се използва заедно със SikaBond-T52 или SikaBond-T54.
Характеристики / Предимства	• Може да се обработва с помпа • Бързосъхнещ материал • Кратко време на изчакване до достигане на готовност за полагане; • Много добра крайна твърдост и износоустойчивост; • Може да се нанася върху подове с отопление; • Изпитан заедно с паркетни лепила SikaBond-T52 и T-54 и с техника за полагане Acou-Bond
Разход на материал	1,5 kg/m² за слой с дебелина 1 мм.

Данни за продукта

Опаковка	Прахообразен в хартиен чувал от 25 кг. Палети по 42 чувала
Условия и срок на съхранение	Мин. 9 месеца при съхранение на сухо място, в здрави оригинални опаковки, при температури между +10 ⁰ C и +25 ⁰ C

Технически данни

Цвят	сив
Насипна плътност	1,3 kg/l
PH стойност	Около 12,5* Силно алкален
Време за полагане (начало на втвърдяване) DIN 1164	Около 35 до 60 минути*
Край на втвърдяването DIN 1164	Около 45 до 100 минути*
Проходимост	След около 2 часа* Без транспортно или тежко точково натоварване
Готов за полагане на паркет	След около 24 часа*
Температурна чувствителност	Подходящ за подово отопление * - при нормален климат 23 ⁰ C, относителна влажност на въздуха 50%
Темпертура на обработване	Между 15 и 30⁰C

Construction

Приложение

Изисквания към основата	Да се проверят условията за обработване по DIN 18 356. Основата трябва да бъде готова за последващо полагане, тоест устойчива на опън и натиск, суха, без пукнатини, обезпрашена. Повърхността на циментовия под трябва да се шлифова до получаване на твърда, здрава и плътна повърхност. Следва основно почистване с промишлена прахосмукачка. Повърхността трябва предварително да се намаже със SikaGrund-P. Лят асфалт Върху добре почистения чрез пясъкоструен метод лят асфалт материалът може да се нанася директно при максимална дебелина на слоя 5 мм. Ако почистването с пясъчна струя не е достатъчно, трябва да се грундира със Sikafloor 156 (TM-код 3131) и добре да се почисти пак с пясъчна струя.
Грундиране със SikaGrund-P:	SikaGrund-P е течна дисперсия. Работата с този материал се осъществява при съблюдаване на указанията от лист с техническа информация SikaGrund-P (TM-код 7165): SikaGrund-P се разрежда с вода в съотношение 1:1 и се смесва с интензивно бъркане. Нанася се на тънък слой върху повърхността с помощта на валяк от пенопласт или кожа, или с четка. Избягвайте образуването на локвички.
Смесване	SikaLevel-P се изсипва в подходящ чист съд със студена чиста вода и се смесва до получаване на хомогенна смес с електрическа бъркалка (макс. 600 об./мин.). Съотношение на смесване: 3 обемни части SikaLevel-P, 1 обемна част вода. За един чувал от 25 кг. са необходими 6,5 литра вода. Така получената маса се нанася на тънък слой с ракел или мистрия. Избягвайте твърде бързото съхнене. Пазете от преки слънчеви лъчи и течение. Високите температури на SikaLevel-P и водата за приготвяне на разтвора ускоряват свързването, а ниските го забавят.
Указания	Не смесвайте SikaLevel-P с други шпакловки. Продуктът не е предназначен за мокри помещения или за екстериора. Вече свързаният материал не може да се разрежда с вода.
Предпазни мерки	GIS-код циментови продукти Беден на хромати по TRGS 613 Наредба за опасните вещества: подлежи на задължително обозначаване. При боравене с нашите продукти да се взема под внимание предоставената в съответния актуален лист с технически данни информация за физическите, предпазните,техническите, токсикологичните и екологичните характеристики на продукта. Да се спазват указанията от наредбата за опасни вещества. В процеса на обработване да се спазват указанията за безопасност, дадени върху опаковката, както и съответните наредби за безопасна работа от съответните професионални сдружения. Невтвърдените остатъци от продукта спадат към групата на особено контролираните отпадъци и трябва да се отвеждат съгласно указанията. Втвърденият материал може да се отвежда като битов или индустриален отпадък след съгласуване с компетентната служба. Местните служби, напр. кметството, службата за опазване на околната среда или инспекцията по труда са длъжни да дават информация за правилното отвеждане на отпадъците.
Забележка	Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация , нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителя на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.

Сика България ЕООД
г. София
бул. Ботевградско шосе 247

тел.: 02/942-45-90
факс: 02/942-45-91
e-mail: info@sika.bg
www.sika.bg

Responsible Care
Certified Quality System ISO 9001/EN 29001 since 1986