Construction

Sikagard®-703 W

Хидрофобен импрегнатор за фасади

Описание на продукта	Sikagard®-703 W е хидрофобен импрегнатор във вид на емулсия, готова за употреба на база силан / силоксан.
Употреба	Придаване на водоотблъскващи свойства на фасадите и защита на сградите от достъпа на вода. Sikagard®-703 W може да се полага върху основи от бетон, замазка, тухла, камък, азбестов цимент и др.
Характеристики / Предимства	▪ Силна водоотблъскваща способност. ▪ Позволява на основата да диша (паропропусклив). ▪ Обработката е невидима и не променя външния вид на основата. ▪ Подобрява устойчивостта на замърсяване и ограничава развитието на гъбички, плесени и лишеи. ▪ Може да бъде покриван с подходящи бои и покрития. ▪ Готов за употреба. ▪ На водна основа, без вредни въздействия върху околната среда.

Изпитания

Одобрения / Сертификати	PV Veritas No 1108203/2A & 2B стареене, пропускливост на водни пари, водна абсорбция.

Данни за продукта

Форма	
Външен вид / Цвят	Бяла течност.
Опаковка	2 и 5 литрови туби, 30 литрови баки.

Съхранение

Условие на съхранение / Срок на годност	12 месеца от датата на производство, при правилно складиране в ненарушена и неотворена оригинална опаковка, в сухи условия на съхранение, при температура от +5°C до +40°C. Да се защити от замръзване.

Технически данни

Химична основа	Комбинация от силан / силоксан.
Плътност	~ 1.0 kg/l (при +20°C)
pH	7 - 10

Информация за системата

Детайли по полагането

Разход	В зависимост от порьозността на основата: Върху бетон и замазка: ~ 150 - 200 g/m² Върху порьозни материали: ~ 300 - 500 g/m² (Необходима е предварителна проба за определяне на точния разход)
Изисквания към основата	Чиста, здрава, без прах, замърсявания, мазни петна и смазки, циментово мляко и стари покрития. За осъществяване на хидрофобността, пукнатини в бетона по-големи от 200 микрона трябва да бъдат поправени.

Construction

Подготовка на основата	Основата трябва да се почисти с подходящ препарат, пароструене или силна въздушна струя
Условия на полагане / Ограничения	
Температура на основата	+5°C min. / +30°C max.
Околна температура	+5°C min. / +30°C max.
Инструкции за полагане	
Начин на полагане / Средства	Sikagard®-703 W се нанася със стандартна пръскалка с ниско налягане, четка или валяк, с едно минаване отгоре надолу, като се внимава продуктът да не се разтича.
Почистване	Почистете всички средства и инструменти с вода веднага след употребата. Втвърдилият материал може да бъде отстранен само механично.
Време на изчакване / Следващи покрития	Може да се нанасят покрития - бои на водна основа или с разтворител. За подробности се консултирайте с производителя. За покрития със Sikagard®, SikaColor® Emulsion, или разтворими покрития, изчакайте поне 5 часа след хидрофобното импрегниране.
Бележки за полагането / Ограничения	Основите на база цимент (замазка, бетон и др.) трябва да са на поне 7 дневна възраст. Защитете стъклените повърхности и алуминиевите рамки (възможно е нараняване и замърсяване на повърхността) Преди употреба направете пробен тест. Не могат да се нанасят следващи варови и циментови покрития. При всички основи, оптималната водоотблъскваща способност се достига след няколко дни. Водоотблъскващата способност значително намалява, когато основата е напукана. Sikagard®-703 W не е подходящ за хоризонтални повърхности.
Поддръжка	
Начин на поддръжка	Sikagard®-703 W няма специални изисквания за поддръжка, но трябва да бъде защитен от дъжд поне 3 часа след нанасяне при температура от +20°C.
Изчислителна база	Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават поради обстоятелства извън наш контрол.
Информация за безопасност	За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.
Забележки	Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация , нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителя на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.

Сика България ЕООД
гр. София
бул. Ботевградско шосе 247

тел.: 02/942-45-90
факс: 02/942-45-91
e-mail: info@bgsika.com
www.sika.bg

Responsible Care
Certified Quality System ISO 9001/EN 29001 since 1986